

## PROMASEAL®-S

Brandschutzsilikon



### Merkmale

- zahlreiche Anwendungen im baulichen Brandschutz
- geruchsneutral
- Aushärtung erfolgt durch Luftzufuhr (Feuchtigkeit)
- alterungs-, wasser- und UV-beständig
- für eine Vielzahl von Werkstoffen und Oberflächen
- direkt aus der Kartusche verarbeitbar

0042506

### Produktbeschreibung

PROMASEAL®-S ist ein gebrauchsfertiger Einkomponenten-Silikondichtstoff. Durch die Reaktion mit Luftfeuchtigkeit erfolgt die Vulkanisation zu einem weichelastischen Fugendichtstoff.

### Anwendungsgebiete

PROMASEAL®-S dient zum dauerelastischen Abdichten und Verschließen von Fugen und Zwischenräumen. Es wird z.B. bei Wand- und Deckenanschlüssen, Dehnungsfugen, Durchführungen von Rohren und Kabeln verwendet. Es dient als feuchtigkeitsbeständige Versiegelung.

PROMASEAL®-S haftet auf vielen Untergründen, beispielsweise Stein, Beton, Metall, Glas, Holz, Keramik u. v. m. Details auf Anfrage.

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten.

### Besondere Hinweise:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage oder im Download-Center unter [www.promat.com/de-de/brandschutz](http://www.promat.com/de-de/brandschutz).

### Technische Daten und Eigenschaften

|                   |                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandverhalten    | schwerentflammbar                                                                               |
| Nutzungskategorie | Kategorie X                                                                                     |
| Farbe             | grau                                                                                            |
| Konsistenz        | pastös                                                                                          |
| Rohdichte         | $\approx 1,2 \pm 0,2 \text{ g/ml}$                                                              |
| VOC-Gehalt        | 49 g/l                                                                                          |
| SVHC-Gehalt       | enthält keine besorgniserregenden Stoffe im Mengenanteil $\geq 0,1 \%$ , gemäß REACH-Verordnung |

### Transport/Lagerung

|                    |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Lagerung           | +3°C bis +35°C                                                       |
| Lagerbeständigkeit | 12 Monate in Originalgebinde, angebrochene Gebinde rasch verbrauchen |

### Lieferform

|                        |                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verkaufseinheit        | Silikondichtstoff                                                                          |
| Änderungen vorbehalten | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Karton, Inhalt: 12 Kartuschen à 310 ml</li> </ul> |

Technische Daten beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Mittelwerte aus der Produktion und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen und (ggf. angegebenen) Toleranzen. Für die Produkte liegen, soweit erforderlich, die allgemeinen bauaufsichtlichen Nachweise vor. Sie sind zu beachten, auch wenn sie nicht genannt werden. Die Hinweise auf den Produkten oder deren Verpackungen sowie die Sicherheitsdatenblätter, die bei uns angefordert werden können, sind zu beachten.