

ZZ® 345 Brandschutzsilikon**Technisches Datenblatt**

Handelsname:	ZZ® 345 Brandschutzsilikon
Beschreibung:	Elastisches RTV-1 Silikon (Raumtemperatur-Vernetzung, 1-komponentig, Oxim-System), versetzt mit halogenfreien intumeszierenden Brandschutzadditiven.
Einsatzbereiche:	Systemkomponente in Fugenabdichtung- und Kabelabschottungssysteme
Zulassungen / Zertifikate:	• Europäische technische Zulassung ETA-12/0118, OIB • EG-Konformitätszertifikat 0761-CPD-0302 • EG-Konformitätszertifikat 0761-CPD-0256 • Eignungsnachweis nach DIN EN ISO 11600-F20LM • Brandschutzanwendung Nr. 24894 (Kabel), VKF • Brandschutzanwendung Nr. 24630 (Fugen), VKF • Systemkomponente in ETA-13/0123
Farbe:	Betongrau
Inhalt:	310 mL Kartusche, 580 mL Schlauchbeutel
Transport / Lagerung:	Trocken und nur in Originalverpackung
Lagerungstemperatur:	5 °C bis 30 °C
Lagerbeständigkeit:	12 Monate bei 23 °C/ 50 % rLF, Mindesthaltbarkeitsdatum s. Aufdruck Gebinde
Verarbeitungstemperatur:	5 °C bis 30 °C
Hautbildungszeit:	ca. 10 Minuten bei 23 °C / 50 % rLF
Aushärtung:	ca. 2 mm je 24 Stunden bei 23 °C / 50 % rLF
Viskosität:	Pastös, standfest
Rohdichte:	$\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ bis 1300 kg/m^3
Sicherheitshinweise:	Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

ZZ® 345 Brandschutzsilikon**Verhalten im Brandfall:**

Baustoffklasse	DIN 4102-B1 gem. AbP P-BWU03-I-16.5.352
Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1:	Klasse E
Blähdruck:	Kein Blähdruck messbar
Aufschäumfaktor:	1,5-fach bis 3-fach Geprüft an Proben bei 450 °C über 25 Minuten ohne Auflast. Der Aufschäumfaktor ist ein Laborkennwert. Das Aufschäumverhalten im Einbauzustand hängt von den vorhandenen Randbedingungen ab.

Physikalische Baustoff- bzw. Produktmerkmale

Die folgenden Angaben sind keine garantierten Produktmerkmale. Sie sind deswegen ausschließlich informativ als Richtwerte zu betrachten.

Luftdurchlässigkeit:	Kein Luftdurchgang bis $\Delta 600$ Pa messbar Prüfnorm: EN 1026 (Probekörperabmessungen 100 x 100 x <u>150</u> [mm], 2 x 15 mm Verfüllung beidseitig, geprüft ohne Installationen)
Widerstand gegen statischen Differenzdruck:	$P_{\max} = 9800$ Pa Prüfnorm: In Anlehnung an EN 12211 (Probekörperabmessungen 100 x 100 x <u>150</u> [mm], 2 x 15 mm Verfüllung beidseitig, geprüft ohne Installationen)
Oberflächenwiderstand:	$R_0 = >> 10^{12} \Omega$ Prüfnormen: DIN EN 60079-0 (VDE 0170-1):2013-04 Abschnitt 7.4 inklusive Anwendung der Anmerkung 2 des Abschnittes 7.4.2, IEC 60079-0:2011 und modifiziert + Cor.:2012, EN 60079-0:2012, EN 80079-36 und TRGS 727:2016-07-29

Zulässig in explosionsgefährdeten Zonen:

	0	1	2	20	21	22
geerdet	IIA	IIA, IIB	IIA, IIB	✓	✓	✓
ungeerdet	x	IIA	IIA	✓	✓	✓

ZZ® 345 Brandschutzsilikon

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

VOC-Emissionsklasse

A+ entsprechend dem französischen Erlass Nr. 2011-321
Prüfnormen: ISO 16000-3, ISO 16000-6, ISO 16000-9,
ISO 16000-11, ISO 16017-1

Untersuchung der Brandschutzeigenschaften unter Umwelteinflüssen

Wärmebeanspruchung:

Dauerhafte Kontakt- bzw. -20 °C bis 70 °C
Umgebungstemperatur:

Zulässige Umgebungsbedingungen:

Gem. ETAG 026-2 Nutzungskategorie X
bzw. ETAG 026-3: Produkte für die Verwendung im Außen- sowie im Innenbereich
auch in Bereichen mit Bewitterung.

Einfluss von Anstrichstoffen und Chemikalien:

ZZ® 345 Brandschutzsilikon darf nicht zusätzlich mit Anstrichen, Beschichtungen oder Ähnlichem versehen werden.

Alle Angaben dieser Druckschrift basieren auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Details zu Verarbeitung und Anwendung sind projektbezogen wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse abzu prüfen. Unterliegt die Anwendung, für die unsere Produkte herangezogen werden, einer behördlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender für die Erlangung dieser Genehmigung verantwortlich. Für Anfragen stehen wir gerne zur Verfügung. Die Angaben dieser Druckschrift und Erklärungen der ZAPP-ZIMMERMANN GmbH im Zusammenhang mit dieser Druckschrift stellen keine Übernahme einer Garantie dar. Garantieerklärungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der gesonderten ausdrücklichen schriftlichen Erklärung der ZAPP-ZIMMERMANN GmbH. Die in diesem Datenblatt angegebenen Beschaffenheiten legen die Eigenschaften des Liefergegenstandes fest, stellen aber keine spezifizierten Werte dar. Diese sind im Einzelfall gesondert festzulegen. Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.